

სპეციფიკაციები

სარჩევი

- 1.1 ცხელი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა.
- 1.2 არსებულ საფარზე ბიტუმის მოსხმა.
- 1.3 მისაყრელი გვერდულების მოწყობა.
- 1.4 საფარის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება.
- 1.5 საგზაო ნიშნების მოწყობა.
- 1.6 საგალი ნაწილის მონიშვნა.

ნაწილი 1.1 ცხელი ასფალტბეტონის საფარის მოწოდება

აღწერა

1.1.1 ასფალტბეტონის საფარის დაგების სამუშაოებში შედის საფარის ქვეშ საფუძვლის საგულდაგულოდ მომზადების, ასფალტბეტონის ნარევის დაგების და დატკეპნის სამუშაოები.

მოთხოვნები საშენებლო მასალაზე

1.1.2 **მასალა.** ასფალტბეტონის ნარევის მოსამზადებლად გამოსაყენებელი მასალები უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედი ნორმების მოთხოვნებს. ბლანტი ნავთობბიტუმი ხარისხის ფიზიკური მაჩვენებლებით უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 22245-90-ის ცხრილ 1-ში აღნიშნულ მოთხოვნებსა და ნორმებს.

ГОСТ 22245-90

ცხრილი 1

მაჩვენებლის დასახელება	ნორმები შემდეგი მარკის ბიტუმისათვის			გამოცდის მეთოდი
	$\lt;DHI$ 40/60	$\lt;DHI$ 60/90	$\lt;DHI$ 90/130	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>
1. ნემსის ჩაღრმავების სიღრმე, 0.1მმ +25 °C ტემპერატურაზე 0 °C ტემპერატურაზე, არანაკლები	40-60 13	61-90 20	91-130 28	ГОСТ 11501
2. დარბილების ტემპერატურა “რგოლი და ბურთულას” მეთოდით °C არანაკლებ	51	47	43	ГОСТ 11506
3. წელვადობა სმ-ში, არანაკლებ: +25 °C ტემპერატურაზე 0 °C ტემპერატურაზე	45 –	55 3.5	65 4.0	ГОСТ 11505
4. სიმყიფის ტემპერატურა, °C არაუმეტეს	-12	-15	-17	ГОСТ 11507 დამატ. პ. 3.2
5. აალების ტემპერატურა, °C არანაკლები	230	230	230	ГОСТ 4333
6. დარბილების ტემპერატურის ცვლილება გახურების შემდეგ, °C არაუმეტეს	5	5	5	ГОСТ 18180 ГОСТ 11506 დამატ. პ. 3.3 დანართი 2
7. პენეტრაციის ინდექსი	-1.0-დან +1.0-მდე			ГОСТ 22245-90

ბიტუმის გამოცდა ჩატარებული უნდა იყოს ГОСТ 11501-78, 11505-75, 11506-73, 11507-78, 11510-65, 18180-72-ის მოთხოვნების მიხედვით. გამოსაყენებელი ბიტუმის მარკა დამოკიდებულია ასფალტბეტონის ნარევის სახეობაზე, კლიმატურ პირობებზე, გზის კატეგორიაზე.

ასფალტბეტონის ნარევი – ГОСТ 9128-84

ღორღი. მასალა უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8267-93

ჰვიშა. მასალა უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-93

მიწერალური ფხვნილი მასალა უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 16557-78

1.1.3 **ასფალტბეტონის ნარევი.** ასფალტბეტონის ნარევი დაპროექტებული უნდა იქნას ასფალტბეტონის სახის, ტიპის და დანიშნულების მიხედვით (საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად). საფარის ზედა ფენისათვის გამოყენებული უნდა იქნას II მარკის „ბ“ ტიპის ცხელი წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ნარევი, საფარის ქვედა ფენისათვის II მარკის მსხვილ-მარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ცხელი ასფალტბეტონის ნარევი, შემასწორებელი ფენისათვის – II მარკის „ბ“ ტიპის ცხელი წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ნარევი. ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების მაჩვენებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 9128-84-ის მოთხოვნებს (ცხრილი 2).

მაჩვენებლების დასახელება	ასფალტბეტონის ნარევის ნორმები IV კლიმატური ზონისათვის მარკების მიხედვით	
	I	II
1. სიმტკიცის ზღვარი შეკუმშვისას (მგპა) ტემპერატურებზე: 20 ⁰ C, არანაკლები	2.5	2.2
50 ⁰ C, არანაკლები, ასფალტბეტონებისათვის ტიპების: „ა“	0.9	0.8
„ბ“	1.3	1.2
„მ“	1.3	1.2
0 ⁰ C, არაუმეტეს	13.0	13.0
2. წყალმდეგობის კოეფიციენტი, არანაკლები	0.85	0.80
3. წყალმდეგობის კოეფიციენტი ხანგრძლივი წყალგაჯერების დროს, არანაკლები	0.75	0.70
4. გაჯირჯევა % მოცულობიდან	0.5	1.5

1. ბიტუმის რეკომენდირებული შემცველობა ნარევებში – 5-7%
2. კომპონენტების დოზირების დასაშვები ცდომილება ნარევის მომზადებისას არ უნდა აღემატებოდეს ღორღისა და ქვიშისათვის 3%- მინერალური ფხვნილისა და ბიტუმისათვის 1.5% შესაბამისი კომპონენტების მასისა.
3. ცხელი ასფალტბეტონის ნარევის ტემპერატურა შემრევიდან გამოშვებისას უნდა შეესაბამებოდეს:

შემკვრელის მარკა	მომზადების ტემპერატურა °C
БНД 60/90	140 ÷ 160
БНД 90/130	140 ÷ 160
БНД 130/200	120 ÷ 140

ასფალტბეტონის ნარევის მომზადება. ასფალტბეტონის ნარევის მომზადება უნდა იწარმოოს СНиП 3.06.03-85 p. 10.3-10.5, p. 10.8-10.13-ის შესაბამისად.

ასფალტბეტონის საფარის დაგება უნდა მოხდეს СНиП 3.06.03-85 p.10.16-10.32-ის შესაბამისად. სამუშაო ხარისხის კონტროლი უნდა აწარმოოს СНиП 3.06.03-85 p.10.39-10.41-ის შესაბამისად.

1.14 შემრევი დანადგარი. აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული ა/ბ ქარხანა ავტომატური მართვით, არანაკლები 35ტ/სთ მწარმოებლურობით, ასევე უნდა აიწონოს საავტომობილო სასწორზე 2%-მდე სიზუსტით.

1.15 ასფალტდამგებები. ასფალტდამგებები გამოიყენება ტექ.ზედამხედველთან შეთანხმებით. როგორც წესი, გამოიყენება თანამედროვე, გაუმჯობესებული ასფალტდამგებები, ალტურვილი სატკეპნი ძელით და ვიბროფილით.

1.16 საფუძვლის მომზადება. ზედაპირი მზადდება 4.3.4 პუნქტის შესაბამისად. თხევადი ბიტუმი ან ბიტუმის ემულსია უნდა მოესხას თანაბრად მთელ ზედაპირზე, СНиП 3.06.03-85 შესაბამისად. ბიტუმის მოსხმა წარმოებს უშუალოდ ასფალტბეტონის დაგების წინ, ხოლო ბიტუმის ემულსიის ასფალტბეტონის დაგებამდე 2-3 სთ-ით ადრე.

1.17 შეზღუდვაში ამინდის პირობებით. ასფალტბეტონის ზედა და ქვედა ფენა უნდა მოეწყოს მშრალ ამინდში. ცხელი ნარევები დაიგებიან გარემოს არანაკლებ +5 °C ტემპერატურის დროს გაზაფხულზე და ზაფხულში, ხოლო შემოდგომაზე არანაკლებ +10°C გარემოს ტემპერატურის დროს.

1.18 ბიტუმის მომზადება. ბიტუმი უნდა გაცხელდეს თანაბრად, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს მისი უწყვეტი მოწოდება საცაეიდან შემრევეში. არ შეიძლება ბიტუმის გაცხელება 155 ±5 °C ტემპერატურის ზევით.

1.19 მინერალური მასალის მომზადება. შემრევი დანადგარში მოწოდების წინ ღორღს (ხრეშს) და ქვიშას ახურებენ, აშრობენ და აწოდებენ შემრევეში შესარევად იმ ტემპერატურის პირობებში, რომელიც საკმარისია ნარევის მოცემული დიაპაზონის ტემპერატურის მისაღებად.

შემაგსებლის ტენიანობა შემრევის შესასვლელზე დაყვანილ უნდა იქნას 1%-მდე ან ნაკლებზე. ქვის მასალების გასაშრობად და გასახურებლად გამოსაყენებელი სანთურა ისე უნდა დარეგულირდეს, რომ აუცილებელი იქნას მისი გამოგნესვა.

1.1.10 შმრევა. ღორღის და ბიტუმის შემრევაში მიწოდების დოზირება სრულდება მუშა ნარევის დამტკიცებული ფორმულის შესაბამისად.

შერევა გრძელდება მანამ, სანამ ქვის მასალის ყველა ნაწილაკი არ იქნება მოღიანად და თანბრად დაფარული ბიტუმით. ნარევის ტემპერატურა ავტომანქანაში ჩატვირთვისას უნდა შეესაბამებოდეს 4.1.3 პ. 5-ში მოყვანილ მოთხოვნებს.

1.1.11 ტრანსპორტირება. ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული უნდა იყოს ავტოტრანსპორტი მოღიანად სუფთა და გლუვი ზედაპირებით, სატრანსპორტო დოკუმენტაციის თანხლებით. ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების ხანგრძლივობა უნდა დადგინდეს დაგებისას მინიმალური ტემპერატურის უზრუნველყოფიდან გამომდინარე, 4.1.12 პუნქტის თანახმად. თვითმცლელის ძარის ზედაპირს ფარევენ ნარევის მიკერის ასაცილებლად გამოსაყენებელი დამტკიცებული ნივთიერების თხელი ფენით. არ უნდა იქნას გამოყენებული წარმოებული ნავთობპროდუქტები და სხვა ნივთიერებები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიონ ნარევის დაჭუჭყიანება, ან მახასიათებლის შეცვლა. ავტოტრანსპორტში ნარევის ჩატვირთვის წინ ძარას უნდა მოცილდეს წყალი. ყველა თვითმცლელი უნდა აღიჭურვოს ბრეხენტით ან სხვა შესაფერი ზომების მასალით, რომელიც საკმარისი იქნება ნარევის დასაცავად ამინდის გათვალისწინებით. ტემპერატურის შენარჩუნების აუცილებლობის შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იყოს ძარები თბოიზოლაციით და საიმედოდ დამაგრებული საფარებით. გათვალისწინებული უნდა იყოს ხერელები თვითმცლელში ასფალტის ნარევის ტემპერატურის შესამოწმებლად.

1.1.12 დაგება და შესწორება. ნარევის დაგება და შესწორება უნდა წარმოებდეს შესვენებების გარეშე ისე, რომ ნარევის ტემპერატურა არ დაიწიოს დასაშვების ქვემოთ.

ჩატვირთული ასფალტბეტონის ნარევის ტემპერატურა, სხვადასხვა წერტილებში გაზომილი, უნდა შეესაბამებოდეს 4.1.3 პ 3-ს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოცემული ნარევი არ მიიღება, ან ინჟინრის მითითებით გამოიყენება მერეხარისხოვან სამუშაოებზე. მუშაობის დაწყებამდე აუცილებელია ყველა მექანიზმი, რომლებზეც დამოკიდებულია ნარევის მიწოდება დამგებში ზედაპირის ხარისხი, მოყვანილი იქნას სამუშაო მდგომარეობაში. შნეკი და სატკეპნი ძელი არ უნდა იყოს იმდენად გაცვეთილი, რომ წარმოიქმნას გამოტოვებული ადგილები და უსწორობანი.

ასფალტბეტონის ნარევის დაგება აუცილებელია შესრულდეს მნიშვნელოვანი შესვენებების გარეშე. მუშაობისა და მოძრაობის ორგანიზაცია უნდა იყოს ისეთი, რომ ტრანსპორტმა არ დააზიანოს ახლადდაგებული ასფალტბეტონის ნაწიბურები. დაზიანებული ნაწიბურები უნდა ჩამოიჭრას და დაიგოს ახალი ასფალტბეტონი. ასფალტბეტონის ნარევის დაგება უნდა გამხორციელდეს ასფალტდამგებით და როგორც წესი, საფარის მთელ სიგანეზე.

1.1.13 დატკეპნა. ნარევის დატკეპნა წარმოებს მოთხოვნათა შესაბამისად ასფალტბეტონის ნარჩენი ფორიანობით 2.5-5%. ნარჩენი ფორიანობით მოწმდება საფარის სიმკვრივე. ამ დროს ტკეპნის კოეფიციენტი მკვრივი ასფალტბეტონის “ბ” ტიპის ცხელი ნარევისათვის უნდა იყოს არანაკლები 0.99-სა, ხოლო ფორიანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევისათვის – 0.98.

დატკეპნის დროს სატკეპნის წონა უნდა შეესაბამებოდეს შესასრულებელი სამუშაოების სახეობებს. დატკეპნა უნდა შესრულდეს ისე, რომ ზედაპირზე არ წარმოიქმნას ბზარები და არ დარჩეს ნაკვალევი. სატკეპნის სელები უნდა იყოს ისეთი, რომ არ დააზიანოს ახლადდაგებული ასფალტბეტონის ნაწიბურები, ასევე სატკეპნი არ უნდა გაჩერდეს ახლადდაგებულ ასფალტბეტონზე. დაგების დროს აუცილებელია საფარის სისწორის და განივი ქანობის შენარჩუნება. დაუშვებელია ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ახლად მოწყობილ ასფალტბეტონის საფარზე მის მთლიან გაცივებამდე, რათა აცილებული იქნას საბურავის ნაკვალევის წარმოქმნა. ნარევის დატკეპნა უნდა დაიწიოს მათი დაგებისთანავე, ტემპერატურული რეჟიმის დაცვით, ტკეპნის დასაწყისში არანაკლებ 120°C.

მკვრივი ასფალტბეტონის და ფორიანი ასფალტბეტონის ნარევი იტკეპნება თავიდან 16 ტ მასის სატკეპნებით პნემატურ ბორბლებზე (6-10 სვლა), ან გლუვვალციანი 10-13 ტ სატკეპნებით (8-10 სვლა), ან ვიბრაციული სატკეპნით მასით 6-8 ტ (5-7 სვლა) და საბოლოოდ – გლუვვალციანი სატკეპნით, მასით 11-18 ტ (6-8 სვლა).

სატკეპნების სიჩქარე ტკეპნის დასაწყისში არ უნდა აღემატებოდეს: გლუვვალციანებისა – 5კმ/სთ, ვიბრაციულისა – 3კმ/სთ და პნემატურ ბორბლებზე – 10კმ/სთ. ცხელი ნარევი რომ არ მიეკრას ვალცების ზედაპირს, ისინი სისტემატურად უნდა დასველდეს წყლით.

სამუშაოების კრებისთვის უწყისში, ან ნახაზებზე ნაჩვენები ფენის სისქე წარმოადგენს საშუალო მინიმალურ სისქეს 5 ნიშუმიდან, რომლებიც აღებულია ნამუშევრიდან 1 დღის განმავლობაში. თუ სისქე რომელიმე ნიშუმიდან ნაკლებია დადგენილზე 20 ან მეტი პროცენტით, ამ დღეს დაგებული საფერი არ ექვემდებარება მიღებას.

1.1.14 ნაკერების ნაწიბურების გამოყვანა და ბაჭყინა. არსებულ საფართან და ადრე დაგებულ ფენებთან შეხების ადგილებში გასათვალისწინებელია განივი ნაკერი. განივი და გრძივი ნაკერები ეწყობა წინა ფენის ჩატრით საფარის მთლიან სიღრმეზე. ნაკერების მიდამოებში არ უნდა წარმოიქმნას უსწორობანი და კვლები. ნაკერის ირგვლივ ზედაპირი უნდა იწმინდებოდეს ზედმეტი მასალისაგან. ნაწიბურები ასფალტის გაცივების შემთხვევაში აუცილებელია ან გაცხელდეს ან გაიპოხოს ბიტუმით. განივ და გრძივ ნაწიბურებზე საჭიროა ბიტუმით შეგრუნტვის ფენის დატანა 4.3 ნაწილის შესაბამისად. შესაძლებლობებისამებრ ასფლტბეტონის საფარი უნდა დაიგოს უწყვეტად. საჭიროა არ დაფუშვით სატკეპნების გავლა ახლადდაგებული ასფალტის ნარევის დაუცველ კიდეებზე. ნაწიბურებიდან ჩამოჭრილი მასალა, ან მუშაობის პროცესში მოშორებული მასალა უნდა გაიზიდოს და დაიმარხოს ინჟინრის მიერ მითითებულ ადგილას.

1.1.15 საფარის სისწორე. სატკეპნებით საბოლოო დატკეპნის შემდეგ წარმოებს მზა საფარის სისწორის გაზომვა. საფარის სისწორის გასაზომად განივი ქანობის მიმართულებით და ცენტრალური ღერძის პარალელურად გამოიყენება 3 მ სიგანის ლითონის ლარტყა. დეფექტურად ითვლება მონაკვეთი დრეწობით

4 (7) მმ ლარტყასა და საფარის ზედაპირს შორის. დეფექტური მონაკვეთები უნდა შესწორდეს და თავიდან გაიზომოს მიღების ჩატარების დროს. ახალი საფარი უნდა იყოს ერთგვაროვანი, ბზარებისა და ზედაპირზე შემკვრელის დაცვარვის გარეშე. დეფექტური მონაკვეთები უნდა შესწორდეს და განმეორებით გაიზომოს მიღების ჩატარების დროს.

1.1.16 ასფალტის საფარების მიღების წესი. ასფალტის საფარები მიიღებიან მოქმედი სამშენებლო მოთხოვნების შესაბამისად.

ა. სერტიფიცირება. საჭიროა წარმოდგენილი იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელმოწერილი მასალის ხარისხის, რაოდენობისა და კონტინენტების მდგომარეობის სერტიფიკატი მიწოდების ყოველ პარტიაზე. შემოწმების შედეგები წარმოდგინდება ინჟინრის მოთხოვნით.

ბ. მიღების დროს სინჯის აღების რიგი. ასფალტბეტონის ნიმუშები მიღების დროს შეირჩევა და გამოიცდება შემდეგი სახით:

ბრანშლომეტრია და ბიტუმის შემცველობა ასფალტბეტონში.

ასფალტბეტონის ნარევის მომზადების დასაწყისში, ასევე რეცეპტის შეცვლის შემთხვევაში და შემადგენლობის რეცეპტთან შესაბამისობის დაეჭვებისას, იღება ნიმუშების აუცილებელი რაოდენობა გამოცდისათვის ასფალტბეტონის ქარხნიდან. დაგებული, მაგრამ გაუტკეპნავი საფარიდან ყოველდღე იღება ერთი ნიმუში.

დაბეზული ასფალტბეტონიდან შერჩეული ნიმუშების სისქე და სიმკვრივე განისაზღვრება

მათგან აღებული სინჯების გამოცდის შედეგებით.

1.1.17 მიღება. მინერალური ფხვნილის მიღება წარმოებს მოქმედი სამშენებლო მოთხოვნების შესაბამისად.

ცხელი ასფალტბეტონის საფარის მიღება უნდა მოხდეს მოქმედი სამშენებლო მოთხოვნების შესაბამისად.

ა. სიმკვრივე (ფორიანობა). კერნების ნიმუშები შეირჩევა ინჟინრის მიერ დატკეპნილი საფარის საჭირო სიმკვრივის შემოწმების მიზნით 4.1.13 პუნქტის თანახმად. თუ ერთი ნიმუშის ფორიანობა აღემატება 5%-ს და ნიმუშების კომპლექტის საშუალო ფორიანობა აღემატება 4%-ს, მაშინ წარმოებული სამუშაოს შესაბამისი მოცულობა არ მიიღება. დამატებითი ნიმუშები შეიძლება აღებულ იქნეს ინჟინრის მითითებით.

ბ. საფარის სისწორე. იხილეთ პუნქტი 4.1.15

ბ. სისქე. სამუშაოთა მოცულობების უწყისებში ნაჩვენებია საფარის საჭირო სისქე, რომელიც შეესაბამება დაგებული და დატკეპნილი ნარევის მინიმალურ საშუალო სიდიდეს. სისქე განისაზღვრება კერნებისგან (როგორც სიმკვრივე) და ინგარიშება ნარევის ხარჯით ფართობის ერთეულზე. საშუალო სისქე (ფართის ერთეულის წონა) ასევე გამოითვლება ყოველდღე ასფალტბეტონის ქარხანაში აწონილი ნარევისა და ფართობზე დაგებული ნარევის მ²-ში შედარების გზით. საშუალო სისქე (ხარჯი ერთეულ ფართობზე) არ უნდა იყოს ნორმაზე ნაკლები. თუ სისქე გათვალისწინებულზე ნაკლებია, მაშინ მოცემული დღის შესრულებული სამუშაოს ღირებულება მცირდება ფაქტიურისა და ნორმის სხვაობით.

დ. ბიტუმის შემცველობა და მარცვლოვანი შემადგენლობა. თუ მთელ ასფალტბეტონის გამოშვებულ პროდუქტიაზე ბიტუმის საერთო ხარჯი ნაკლებია რეცეპტით გათვალისწინებულზე, მაშინ შესრულებული სამუშაოს ღირებულება მცირდება შემდეგნაირად:

ბიტუმის შემცველობა %

ღირებულების შემცირება %-ში, ა/ბ-ის
სამუშაოების ღირებულებიდან

< 0.05

0

0.10

-4

0.15

-9

0.20

-13

ციფრულ მნიშვნელობებს შორის ინტერვალები შესაბამისად ინტერპოლირდება,
აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება ცხრილის გაგრძელება პროპორციონალურად.

ბანზომილეზა

1.1.18 დაგებული ასფალტბეტონის საფარი იზომება კვადრატულ მეტრებში.

ბადახდა

1.1.19 გაზომვებით მიღებული სამუშაოების მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით
“ხარჯთაღრიცხვაში” ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული
ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოს სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 12 არსებულ საფარზე ბიტუმის მოსხმა

აღწერა

12.1. მოცემული სახის სამუშაო ითვალისწინებს ასფალტბეტონის დაგების წინ არსებული საფარის ან საფუძვლის ზედა ფენის ზედაპირზე თხევადი ბიტუმის მოსხმას, ასფალტბეტონის ნარევის მიკერის ხარისხის ამაღლების მიზნით.

მასალა

12.2 მასალები უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ დოკუმენტებს:
ბიტუმი ცხრილი 1 (ГОСТ 22245-90)
თხევადი ბიტუმი სამშენებლო ნორმების მიხედვით.

საფუძნებელი მოთხოვნები

12.3 **მოწყობილობები.** გამოსაყენებელი ავტოგუდრონატორები შეთანხმებული უნდა იყოს ტექ.ზედამხედველთან.

12.4 **ზედაპირის მომზადება.** ბიტუმის მოსხმამდე არსებული ზედაპირი მზადდება შემდეგნაირად:

ა. **ორმოთლი შიშვითება.** უვარგისი მასალები მოშორდება და გაიტანება გამოყოფილ ადგილზე. ორმოების ყველა არასწორი ნაპირები შესწორდება. არსებული ზედაპირი გაიწმინდება ტალახისაგან, ნაგავისაგან და სხვა გარეშე საგნებისაგან მიღებული წესებით.

ბ. **ზედაპირის მომზადების საფარით.** არსებული საფარის ზედაპირი იწმინდება ტალახისაგან, ნაგავისაგან და სხვა გარეშე საგნებისაგან მიღებული წესებით.

12.5 **შეზღვევა ამინდის პირობების მიხედვით.** ბიტუმი დაიტანება მშრალ, გაუყინავ ზედაპირზე 4.1.7 პუნქტის შესაბამისად.

12.6 **ბიტუმის მოსხმა.** მიმწოდებელი კვანძის რეგულირება, ფრქვევანის დაყენების კუთხის, ტუმბოს წნევის და ასევე გრძივი და განივი მიწოდების სიჩქარის შემოწმება უნდა წარმოებდეს ყოველკვირეულად. ავტოგუდრონატორები მოწესრიგებული უნდა იყოს ისეთნაირად, რომ უზრუნველყოს შემკვრელის თანაბარი დასხმა წვეტილობის გარეშე მოცემული ხარჯით საფარის ერთეულ ფართობზე. ჩამონადგენთების და განაფრქვევის წარმოქმნის აცილების მიზნით საჭიროა გათვალისწინებულ იქნას ახლომდებარე საგნების დამცავი საფარი. ზედაპირი დაიფარება სამშენებლო მუყაოთი საფარის დატანის საწყისი და საბოლოო ადგილიდან საკმაოდ მოშორებით ისე, რომ ბიტუმის მოწყობა მიწოდება ფრქვევანების გამანაწილებელ კვანძში შესაძლებელი იყოს დაიწყოს და დამთავრდეს მუყაოთი დაცული უბანების მოპირდაპირედ.

ბიტუმის ხარჯი შეადგენს 0.3-0.5 კგ/მ², ან როგორც მითითებულია ამ დოკუმენტის სხვა პუნქტებში. მიწოდების ზუსტი სიჩქარე, ტემპერატურა და დასამუშავებელი უბნის საზღვრები მტკიცდება ტექ.ზედამხედველის მიერ დასხმის დაწყების წინ სამუშაოს წარმოების ადგილის პირობებთან დაკავშირებული შესაძლო შესწორებით. ბიტუმი უნდა მოესხას თანაბრად გამანაწილებელი კვანძის საშუალებით.

გამანაწილებელი კვანძი გადაადგილდება დადგენილი სიჩქარით მიწოდების მუშა ელემენტის გახსნილი ფრქვევანით. საჭიროა მოვერიდოთ ჭარბი მოცულობის ბიტუმის მოსხმას ცალკეული ზოლების პირაპირებზე.

მოგრუნტვის განაწილების სიჩქარე დგინდება ტექ. ზედამხედველისაგან. იმ შემთხვევაში, როცა არ არის გამანაწილებლის საშუალებით ბიტუმის მოსხმის შესაძლებლობა, ბიტუმი დააქვთ ხელით თანაბარი დასხმით, ან სხვა მიღებული ხერხით.

ბიტუმის ჭარბი რაოდენობით მოსხმის დროს, ზედაპირიდან მოცილებული უნდა იქნას ზედმეტი მასალა, საფარის დაგების წინ მოგრუნტვის ფენა მთლიანად უნდა შეიწოვებოდეს. საფარი იგება 4 საათის განმავლობაში შემკვრელის მოსხმის შემდეგ.

გაზომვა

12.7 საფარზე ან საფუძვლის ზედა ფენაზე მოსახსმელი ბიტუმის რაოდენობა იზომება ტონებში.

გადახდა

12.8 გაზომვებით მიღებული სამუშაოების მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით “ხარჯთაღრიცხვაში” ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოს სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 13 მისაყრელი გვერდულების მოწყობა

აღწერა

1.3.1 აღნიშნული სახის სამუშაო ითვალისწინებს გვერდულებზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მიყრას და დატკეპნას.

მასალა

1.3.2 გვერდულების მისაყრელად გამოსაყენებელი მასალები უნდა პასუხობდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი СНИП 2.05.02-85

საფუძნებლო მოთხოვნები

1.3.3 გვერდულების მიყრა. გვერდულების მიყრა და დატკეპნა უნდა შესრულდეს СНИП 2.05.02-85-ის მიწის ვაკისის მუშა ფენისათვის მოთხოვნათა შესაბამისად. გვერდულების დატკეპნა უნდა შესრულდეს მისაყრელი მასალის ოპტიმალური ტენიანობის პირობებში.

1.3.4 მიღება. გვერდულების მიყრის სამუშაოები მიიღებიან 0.24 პუნქტის შესაბამისად იმ პირობით, თუ ისინი შესრულებულია СНИП 3.06.03-85-ის მოთხოვნათა, პროექტის და სპეციფიკაციების შესაბამისად და ტექ.ხელამხედველის მოწონებით.

ბანოშიღება

1.3.5 მისაყრელი გვერდულების სამუშაოები იზომება კუბურ მეტრებში

ანაზღაურება

1.3.6 გაზომვებით მიღებული სამუშაოების მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით “ხარჯთაღრიცხვაში” ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოს სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 14 საფარის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება

აღწერა

14.1 მოცემული სახის სამუშაო ითვალისწინებს ასფალტბეტონის საფარის ზედაპირზე ცვეთამდევი ჯავშანის მოწყობას ბიტუმის ემულსიისა და ფრაქციული ღორღის 10-15 მმ ერთობლივი გამოყენებით

სამუშაო მეთოდები

14.2 საერთო მეთოდები. საფარის ზედაპირული დამუშავების მოწყობის სამუშაოები უნდა იქნას განხორციელებული, როგორც წესი არა ნაკლებ 15°C ტემპერატურაზე. ზედაპირული დამუშავების მოსაწყობად კათიონური ემულსიის გამოყენების შემთხვევაში ჰაერის ტემპერატურა უნდა იყოს არა ნაკლებ 15°C.

– ფრაქცირებული ღორღით ზედაპირული დამუშავების მოწყობისას უნდა იქნას გამოყენებული ღორღი მარკით არა ნაკლებ 120⁰, რომელიც მიიღება ძნელად ცვეთად ამოფრქვეული და მეტამორფული მთის ქანებისაგან ფრაქციით 5-10, 10-15 ან 10-20 მმ; უპირატესად კუბის მარცვლების სახით. ღორღი უნდა იყოს სუფთა და არ უნდა შეიცავდეს მტვერსა და თიხას.

– ზედაპირული დამუშავების მოწყობისას შემკვრელის სახით ბიტუმის გამოყენების შემთხვევაში უნდა იქნას გამოყენებული БНД 60/90, 90/130, 130/200, БН 60/90 ან 130/200 მარკის ბიტუმები.

– ზედაპირული დამუშავებისათვის გამოყენებულ მასალას უნდა ჰქონდეს ბიტუმთან კარგი შეჭიდულობა. ბიტუმის ღორღთან არადაამაკმაყოფილებელი შეჭიდულობის შემთხვევაში გამოყენებულ უნდა იქნას სათანადო დანამატები.

– გზის იმ მონაკვეთზე, სადაც მოძრაობისათვის გართულებული და საშიში პირობებია, აგრეთვე მკაცრი კონტინენტალური კლიმატია, საჭიროა გამოყენებულ იქნას ბიტუმები პოლიმერების დანამატებით.

– შემკვრელისა და ღორღის ხარჯი უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ მოცემულ ცხრილში არსებულ ნორმებს:

ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება

ღორღის ზომა მმ	ხარჯის ნორმა			
	ღორღი მ ³ /100მ ²	ბიტუმი ლ/მ ²	ემულსიები, ლ/მ ² ბიტუმის კონცენტრაცია %	
			60	50
10-15	1.1-1.2	0.9-1.0	1.5-1.7	1.8-2.0

შენიშვნა: შავი ღორღის გამოყენებისას შემკვრელის ხარჯის ნორმა მცირდება 20-25%-ით

– საფარის ზედაპირული მოწყობის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს სუფთა, დაუმტვერიანებულ მშრალ ზედაპირზე ბიტუმის გამოყენების შემთხვევაში და დანესტიანებულ (0.5ლ/მ²) ზედაპირზე ბიტუმის გამოყენების შემთხვევაში.

– მოსხმის დროს ბიტუმის ტემპერატურა უნდა იყოს БНД 60/90, 90/130, БН 60/90, 90/130 მარკის ბიტუმისათვის 130-160⁰С, ხოლო БНД 130/200, БН 130/200 მარკის ბიტუმისათვის – 100-130⁰С. ღორღის განაწილება უნდა მოხდეს მექანიზირებული წესით დაუყოვნებლივ ბიტუმის მოსხმის შემდეგ ერთი მარცვლის სისქეზე და დაიტკეპნოს სატკეპნით 4-5 გავლა ერთ კვალზე.

– ექსპლუატაციის პირველი სამი დღის განმავლობაში აუცილებელია მოძრაობის სინქარის შეზღუდვა 40 კმ/სთ-მდე და მისი რეგულირება სავალი ნაწილის სიგანეზე. დაუმაგრებელი ღორღის მარცვლები მოცილებულ უნდა იქნას სავალი ნაწილიდან.

– ზედაპირული დამუშავების მოსაწყობად ბიტუმის ემულსიის გამოყენების შემთხვევაში უნდა იქნას გამოყენებული უპირატესად კათიონური ემულსიები ЭБК-1, ЭБК-2 და ЭБА-1, ЭБА-2. ემულსიებმა უნდა გაუძლოს გამოცდას ღორღთან შეჭიდულობაზე ГОСТ 18659-81-ის მიხედვით.

კათიონური ბიტუმის ემულსიით ზედაპირული დამუშავების მოწყობისას უნდა იქნას გამოყენებული ღორღი წინასწარი დამუშავების გარეშე, ხოლო ანიონური ემულსიის გამოყენებისას – უპირატესად შავი ღორღი.

– ზედაპირული დამუშავება ბიტუმის ემულსიის გამოყენებით უნდა განხორციელდეს შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ემულსიის მოსხმა ზედაპირზე ნორმის 30%-ის ოდენობით;
- ღორღის განაწილება ნორმის 70%-ის ოდენობით;
- ემულსიის დარჩენილი რაოდენობის მოსხმა;
- დაღჩენილი რაოდენობის ღორღის მოყრა;
- დატკეპნა;

– ღორღის განაწილება და დატკეპნა უნდა განხორციელდეს ისეთივე ტექნოლოგიით, როგორც ბიტუმის გამოყენების შემთხვევაში.

1.4.3 დატკეპნა. დატკეპნისათვის საჭიროა თვითმავალი პნევმატურ სალტეებიანი სატკეპნი. სამუშაოს ეფექტურად და უწყვეტად შესრულებისათვის მოიჯარადე სარგებლობს სატკეპნების იმ რაოდენობით, რა რაოდენობაც საჭიროა, რათა მიაღწიოს საფარის ზედაპირისათვის საჭირო ხარისხს.

დატკეპნა იწყება გრძივი მიმართულებით ნაპირებიდან და თანდათანობით გადადის ღერძისკენ. ვირაუის უბნებზე იწყება ქვედა მხრიდან და თანდათანობით გადადის ზემოთკენ. დატკეპნის სიჩქარე თანხმდება ტექ.ზედამხედველთან. დატკეპნის მიმართულება მკვეთრად არ უნდა იცვლებოდეს.

სამუშაოების ხარისხის კონტროლი

1.4.4 ზედაპირული დამუშავების მოწყობის დროს უნდა იქნას გაკონტროლებული ბიტუმის ტემპერატურა თითოეულ ბიტუმშიდში მუდმივად უნდა კონტროლდებოდეს ღორღის ერთგვაროვნება, სიწმინდე და განაწილების თანაფარდობა, შემკვრელი მასალის განაწილების თანაფარდობა.

ცვლაში ერთხელ მაინც უნდა კონტროლდებოდეს შემკვრელი მასალის შეჭიდულობა ღორღის მარცვლებთან ГОСТ 12801-84 და 18569-81-ის მიხედვით.

მიღება

1.4.5 დაგებული და დატკეპნილი ფენა მიიღება შესაბამისი ნორმების მიხედვით.

გამზომილება

1.4.6 ზედაპირული დამუშავება იზომება ფართობით, მ² -ებში.

ბადახდა

1.4.7 გაზომვებით მიღებული სამუშაოების მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით “ხარჯთაღრიცხვაში” ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოს სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 1.5 საგზაო ნიშნების მოწყობა

აღწერა

1.5.1 მოცემული სახის სამუშაო ითვალისწინებს მუდმივად მოქმედი საგზაო ნიშნების (ინდივიდუალური და სტანდარტული), დგარებისა და მანქანებლების დაყენებას მოძრაობის რეგულირებისათვის.

მასალა

1.5.2 მასალები უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ ნორმებს:

ბრტყელი II ტიპური ზომის საგზაო ნიშნების ფარებს ამზადებენ ГОСТ 10807-78 "საგზაო ნიშნები" მე-3 ნაწილის შესაბამისად.

სამაგრები და ნიშნების დგარები უნდა დამზადდეს ГОСТ 25459-82 და ტიპური კონსტრუქციის ალბომის, სერია 3.503.9-80 შესაბამისად.

საფუძვანო მოთხოვნები

1.5.3 **სამართო მოთხოვნები.** საგზაო ნიშნები და მოძრაობის ორგანიზაციების სხვა საშუალებები იდგმება ГОСТ 23457-86 და ГОСТ 10807-78 დამატება №3-ის შესაბამისად. დამზადებაზე შეკვეთამდე საგზაო ნიშნების განლაგების უწყისი საჭიროა წარედგინოს ინჟინერს დასამტკიცებლად.

საგზაო ნიშნების ნომენკლატურა და განლაგება სრულდება გზებისათვის არსებული "მოძრაობის ორგანიზაციის" პროექტის მიხედვით.

1.5.4 **ღბარები.** იმ ადგილებში, სადაც საგზაო ნიშნების დაყენება ტექნიკურად შეუძლებელია განლაგების სქემის მიხედვით, დასაშვებია მათი უმნიშვნელო გადაადგილება ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით ინჟინერთან შეთანხმებით.

საგზაო ნიშნების საყრდენები და დგარები ყენდება სპეციალური მოწყობილობის საშუალებებით წინასწარ მომზადებულ ფუნდამენტზე ტიპური კონსტრუქციების ალბომის სერია – 3.503.9-80 შესაბამისად. დაყენებისას დაზიანებული საყრდენი უნდა შეიცვალოს.

1.5.5 **ნიშნების ფარები.** საგზაო ნიშნის ფარები იდგმება საყრდენებზე ტიპური კონსტრუქციების ალბომის სერია 3.503.9-80 შესაბამისად.

ანაკრები ფარებისაგან შემდგარი ინდივიდუალური დაპროექტების ნიშნების მონტაჟი დასაშვებია მათი დაყენების ადგილზე.

ინდივიდუალური პროექტირების საგზაო ნიშანი წარმოადგენს ალუმინის ფარს, მაღალი ინტენსივობის პრიზმული შუქამრეკლი ფირით.

საველე პირობებში ნიშნების ფარებზე ხვრეტების ბურღვა აკრძალულია. ყველა ჭანჭიკის და შერუპის თავები, ასევე საყელურები, განლაგებული ნიშნის წინაგამოსვლის ადგილას სამაგრი ელემენტების სადებავის ფერი უნდა ემთხვეოდეს ფარის წინა პირის ფერის ფონს. თუკი საგზაო ნიშანი დროებით არ გამოიყენება, ფარის წინა პირი უნდა დაიფაროს გაუმჭვირვალე მასალით. მასალა, რომელიც ფარავს ნიშნის ფარს, საჭიროა შენახული იქნას კარგ მდგომარეობაში ნიშნის მოქმედებაში შეყვანამდე.

ნიშნების წინა მხარეზე აკრძალულია სადაწებებელი ღერძის გამოყენება

სამაგრის დეტალების, საგზაო ნიშნების ფარების და მათი შუქამრეკლი ზედაპირების დაზიანებები უნდა აღმოფხვრას.

1.5.6 **მიღობა.** საგზაო ნიშნების, მათი საყრდენების და მანქანებლების დაყენების სამუშაოები მიიღება ასანახლაურებლად იმ პირობით, თუკი ისინი შესრულებულია ნახახების და სპეციფიკაციის შესაბამისად და მიღებულია ტექ.ზედამხედველის მიერ.

ბანერომიღობა

1.5.7 ყველა შესასრულებელი სამუშაო (იხ. ნაწილი "მუშა პროექტი") განფასებული უნდა იქნას ერთეული განზომილების მიხედვით და საბოლოო ფასი გამოყვანილი იქნას ქვემოთ მოყვანილი პუნქტებისათვის.

ბადახდა

1.5.8 გაზომვებით მიღებული სამუშაოების მოცულობები ანახლაურდება ერთეული გაფასებებით "ხარჯთაღრიცხვაში" ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანახლაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოს სრულ კომპენსაციას.

ნაწილი 1.6 სავალი ნაწილის მონიშვნა

აღწერა

1.6.1 მოცემული სახის სამუშაო ითვალისწინებს სავალი ნაწილის კორიზონტალურ მონიშვნას უწყვეტი და წვეტილი სახებით; ქვეითად მოსიარულეთა გადასასვლელების მონიშვნას (შესაბამისად მომზადებულ გზის საფარზე).

მასალა

1.6.2 მონიშვნისათვის გამოყენებული უნდა იქნას ერთკომპონენტიანი ნიშანსაღები საღებავი დამზადებული მეთილმეთაკრილატის ბაზაზე, გაუმჯობესებული ღამის ხილვადობის შექცადამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით, რომელიც დამზადებულია მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად და აქვს სერტიფიკატი.

საფშენაგლო მოთხოვნები

1.6.3 საერთო მოთხოვნები. საგზაო მონიშვნა სრულდება არსებული “მოძრაობის ორგანიზაციის” პროექტის მიხედვით. მონიშვნა დაიტანება ГОСТ 13508-74 შესაბამისად.

სამუშაოს დაწყებამდე გზის საფარზე უნდა აღინიშნოს უბნების საზღვრები, რომლებზედაც არსებული მონიშვნა ემთხვევა მონიშვნის საპროექტო ვარიანტს.

საფარის ფენის დაგების დამთავრების შემდეგ უნდა აღინიშნოს მონიშვნის საზღვრები, რომელიც უნდა დაამტკიცოს ინჟინერმა.

მონიშვნის დაწყებამდე ზედაპირი სუფთავდება ნაგვის, ტალახის, ორგანული შემკვრელების, საცხებ-საპოხი მასალებისა და გარეშე საგნებისაგან.

მონიშვნის დაწყებამდე 7 დღით ადრე მაინც ინჟინერს უნდა წარედგინოს მასალის დამამზადებლის წერილობითი რეკომენდაციის ასლი მონიშვნის გამოყენების შესახებ. რეკომენდაციის სისწორის შესამოწმებლად შესაძლებელია ჩატარდეს მოსინჯვა საველე პირობებში.

საგზაო მონიშვნისათვის მასალები გადაიტანება კონტეინერებით, მისაწოდებელი მასალის შესახებ ცნობების მკაფიო წარწერებით:

- ა. საწარმოს – დამამზადებლის დასახელება და მისამართი
- ბ. ნაკეთობის დასახელება
- გ. პარტიის ნომერი
- დ. ფერი
- ე. სუფთა წონა და შემცველის მოცულობა
- ვ. დამზადების თარიღი
- ზ. ვარგისიანობის ვადა
- თ. შემცველობის აღწერა, თუ საჭიროა კომპონენტების შერევა
- ი. პროპორციები და ინსტრუქციები შერევისათვის
- კ. უსაფრთხოების ტექნიკის მონაცემები.

საგზაო მონიშვნა დაიტანება ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით ГОСТ 13508-74 შესაბამისად. ყველა მონიშვნა დაიტანება ისეთნაირად, რომ მას ქონდეს მკაფიო და ერთგვაროვანი სახე როგორც დღისით ისე ღამით.

განზომილება

1.6.4 ყველა შესრულებული სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს (იხ. სამუშაოთა მოცულობების უწყისები და შესაბამისი ნახაზები, ნაწილი “მუშა პროექტი”) იზომება “ხარჯთაღრიცხვის” გადახდის პოზიციების პუნქტებში მოყვანილი ერთეული განზომილებების მიხედვით.

ანაზღაურება

1.6.5 გაზომვებით მიღებული სამუშაოთა მოცულობები ანაზღაურდება ერთეული გაფასებებით “ხარჯთაღრიცხვაში” ჩამოთვლილი გადახდის პოზიციების მიხედვით. მითითებული ანაზღაურება წარმოადგენს მოცემული ნაწილის სამუშაოს სრულ კომპენსაციას.

მშობა პრემია