

1. ძროხის ტყავი "Full Grain Leather" ან „Top Grain Leather“ , S2 კატეგორია კატეგორია (კვლევის მეთოდი ლაბორატორიის შეხედულებისამებრ);
2. საზედაპირე ტყავის სისქე 1.8-2.2მმ ; ISO 2589
3. საზედაპირე ტყავის ჭიმვაზე მედეგობა მინ. 15 ნ/მმ²; ISO 3376
4. საზედაპირე ტყავის ხევაზე მედეგობა მინ. 120 ნ; ISO 3377-2
5. საზედაპირე ტყავის ღუნვამედეგობა 50 ათასი ღუნვათა ციკლის პირობებში არ უნდა შეიმჩნეს დაზიანებები; EN 5402-1
6. სარჩულის ბოჭკოვანი შემცველობა 100 % პოლიესტერი ან/ და 100 % ნეილონი; ISO 1833
7. ძირითადი ღაბაშის სისქე 2.0-4.0 მმ ; ISO 2589
8. ძირითადი ღაბაშის მასალა ტექნიკური ტექსტილი ბასრი საგნების მიმართ მედეგი 1100 ნიუტონისთვის; ISO 20344-5.14
9. საცხვირეს გამაგრების სისქე არანაკლებ 1.6 მმ; ISO 2589
- 10.საქუსლარის გამაგრების სისქე არანაკლებ 1.6 მმ; ISO 2589
10. ძირის ცვეთა მედეგობა მაქს. 150 მმ³; ISO 4649
11. ძირის ნავთობპროდუქტებზე მედეგობა არაუმეტეს 12%; ISO 20344-8.6.1
12. ძირის დარტყმის შთანთქმა (ამორტიზაცია) მინ. 20 ჯ ; ISO 20344-5.14
13. ძირის მოცურებაზე მედეგობა SRA;
14. ძირის და ზედაპირის შეერთების ძალა მინ. 4 ნ/მმ ; ISO 20344-2011 5.2
15. ძირის ზედაპირთან მიერთების მეთოდი ინჟექტირება (კვლევის მეთოდი ლაბორატორიის შეხედულებისამებრ); ლაბორატორიის შიდა მეთოდი
16. ძირის ღუნვამედეგობა ღუნვის რაოდენობა არანაკლებ 50000, კვეთის ზრდა არაუმეტეს 4მმ ; ISO 17707:2005
17. ძირის შემადგენლობა ორშრიანი კომბინაციით (კვლევის მეთოდი ლაბორატორიის შეხედულებისამებრ). FIT-IR Metod
18. საზედაპირე ქსოვილის ბოჭკოვანი შემცველობა 100% ნეილონი ან 100% პოლიესტერი
19. სარჩულის ცვეთამედეგობა სველი არანაკლებ 12800 ციკლი; მშრალი არანაკლებ 25600 ციკლი – არუნდა გაჩნდეს ხვრელები ISO 20344:2011 6.12